



# Technický list *IzoSealing D2100*



## **IzoSealing D2100 silne lepiaca hmota na parozábrany**

### **Oblast' použitia :**

Silne lepiaca a spoľahlivo tesniaca hmota určená predovšetkým na trvalé vzduchotesné pripojenie parozábranných a parobrzdňých fólií na masívne minerálne steny z betónu, tehál, tvárníc, tiež opatrené omietkami, ako aj na utesnenie škár a pripojení stavebných konštrukcií na vzduchotesnú rovinu v interéri podľa DIN 41087. Po vytvrdení je zaručená dlhodobá a bezpečná tesnosť spoja, ktorá odoláva bežným zaťaženiam v oblasti pripojenia. IzoSealing D2100 je tiež veľmi vhodný na napojenie poistnej strešnej fólie na vystupujúce prvky strechy.

### **Prednosti produktu :**

**Samolepiaci a trvale elastickej**

**Vysoká odolnosť voči starnutiu**

**Spracovateľnosť do - 10°C**

**Bez zápachu a rozpúšťadiel**

### **Pokyny pre spracovanie :**

Steny z betónu, omietok alebo tvárníc v prípade nesúdržného povrchu je nutné napenetrovať napr. stavebným penetrákom IzoPen zriadeným v pomere 1 : 2 . Po vyschnutí povrchu ( cca 3 hodiny pri teplote 20°C ) sa lepiaca hmota nanesie pomocou vytlačovacej pištole na miesto lepenia v podobe húsenky 6,8mm hrubej. Prípadné nerovnosti povrchu je treba korigovať vyšším nánosom lepiacej hmoty IzoSealing D2100. V prípade, že na povrchu ostane zbytková vlhkosť, výrazne sa predĺži čas vytvrdenia hmoty. **Pri difúzne otvorených membránach, akými sú napríklad poistné strešné fólie ( SD hodnota 0,010,2 ) sa odporúča tieto vkladať priamo do čerstvo vytlačenej lepiacej a tesniacej hmoty IzoSealing D2100 tak, aby sa vytvorila 2,3mm hrubá lepiaca vrstva.** Pri fixácii membrán s vysokým difúznym odporom ( PE parozábrany, Al parozábrany, parobrzdny s SD hodnotou 30200 ) sa nanesená húsenka IzoSealing D2100 nechá odvetrať cca 24 hodín, aby sa dosiahlo požadovaný stupeň vytvrdenia. Následne sa fólia väčším tlakom ( najlepšie za pomoci prítlačného valčeka ) fixuje na vysokolepivú húsenku IzoSealing D2100. Výhodou tohto typu kontaktného lepenia je okamžitá vysoká pevnosť a tesnosť pripojovacej škáry, hrúbka lepiacej vrstvy hmoty zabraňuje tzv. faldovaniu membrány pri jej postupnom zatláčaní valčekom a v neposlednom rade nie je potrebná dočasná fixácia lepeného spoja ani pri jeho okamžitom čiastočnom namáhaní.

### **Technické údaje :**

Báza lepidla :

Polyakrylát bez rozpúšťadla

Konzistencia hmoty :

pastovitá hmota po vytvrdení elastickej

Farba :

modrá

Hodnota PH :

slabo alkalická ( 7,8 – 8,2 )

Teplota spracovania :

-10°C až +40°C

Teplotná odolnosť :

-20°C až +80°C

Hustota :

1,02 kg/l

Doba skladovania :

12 mesiacov neotvorené v suchu

pri teplote 5°C až 25°C bez vplyvu  
priameho slnečného žiarenia

**Dostupné balenia :**

**310ml karuša, 20ks v kartóne, 60 kartónov na palete**

**600 ml saláma, 20ks v kartóne, 60 kartónov na palete**